



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.  
93-438 Łódź, ul. Demokratyczna 117  
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91  
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

## KARTA TECHNICZNA

### HartzLack ŚRODEK MATUJACY HL SUPER MAT

#### 1. Opis produktu i przeznaczenie:

Środek matujący HL SUPER MAT to mieszanina składników chemicznych zwiększająca matowość powłoki lakierniczej. Dodatek nie zmienia właściwości mechanicznych i fizykochemicznych lakieru.

#### 2. Właściwości wyrobu

3. MIERZONY PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	45-65	[s]	PN- EN ISO 2431 (1999)
2. Gęstość, górna granica	1,1	[g/cm <sup>3</sup> ]	PN- EN ISO 2811-1 (2002)
3. Czas schnięcia w temp. 20 ± 2°C przy wilgotności wzgl. 55 ± 5% (pyłosuchość)	Ok.2 h	[h]	PN- 79C- 81519 (1979)
6. Wygląd powłoki- efekt końcowy	mat		

Okres gwarancji: 12 miesiące od daty produkcji.

Opakowania:, 0,75 l, 2,5 l, 5 l.

Wydajność: 12-16 m<sup>2</sup> / l (w zależności od warunków zewnętrznych i zastosowanych narzędzi)

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk.

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 20 °C.

#### 4. Zastosowanie

Środek matujący HartzLack Super Mat można dodawać do wszystkich wersji połyskowych lakieru HartzLack Super Strong w ilości od 10% do 90%.

Matowość powłoki będzie ulegać zmianie na coraz bardziej intensywną wraz z większym procentowym dodatkiem środka matującego.

Po dodaniu środka matującego do lakieru mieszaninę należy dokładnie wymieszać, np. za pomocą patyka lub mieszadła na wolnych obrotach (tak aby nie doprowadzić do zapienienia). Niedokładne wymieszanie składników może powodować po wymalowaniu na podłodze wybłyszczenia, niejednorodność w matowości podłogi.

TABELA Zmiana połysku powłoki lakierniczej po dodaniu Środka matującego  
HL SUPER MAT

	DODATEK 10% ŚRODEK MATUJĄCY	DODATEK 30%ŚRODEK MATUJĄCY	DODATEK 70%ŚRODEK MATUJĄCY	DODATEK 90%ŚRODEK MATUJĄCY
HartzLack –POŁYSK	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 3%	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 12%	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 41%	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 60%
HartzLack -PÓŁMAT	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 9%	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 12%	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 50%	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 65%
HartzLack -SATINMAT	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 5%	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 10%	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 28%	Zwiększenie matowości powłoki o ok. 65%

**UWAGA: Produkt wykorzystać w całości. Mieszaninę należy wykorzystać do 2 h od momentu połączenia składników. Produktu nie stosować z lakierami wodnymi i alkidowymi.**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie innego niż zalecany systemu lakierowania. W przypadku użycia innych lakierów podkładowych może wystąpić problem z przyczepnością lakieru nawierzchniowego.